



キラリ

撥水コーティング剤

強いガラス質被膜を持った、撥水性と水滴の滑落性に優れた。自動車用のコーティング剤です。空気中の水分と反応性シリコン樹脂が、化学的に結合・硬化することで強固なコーティング膜を形成します。

特 長

1. 塗りのような深い高級感のある艶を実現します。
2. 撥水・撥油性が極めて良く、水滴の滑落性に優れます。
3. 撥水性を長期に持続します。



物 性

可使時間(分)			100
塗布作業性			良好
接触角(度)	初期	(水)	95
		(油)	47
	促進耐候性 *1 (100時間)	(水)	93
		(油)	45
水滑落角(度)	初期	10 μ l	53
		20 μ l	31
		30 μ l	24
	促進耐候性 *1 (100時間)	10 μ l	86 <
		20 μ l	49
		30 μ l	29
グ ロ ス	初期		90
	促進耐候性 *1 (100時間)		88.5
実車テスト結果 (3ヶ月)	撥水持続性		良好
	光沢持続性		良好

*1 スーパーキセノンウェザーメーター

使用方法

1. 洗車用洗剤を用いて、砂、ホコリ及び油分等の汚れを除去します。
2. ツウインクルスーパーL-3000等コンパウンドを用いて水垢やワックスを除去します。
3. A液(大ビン)にB液を全量入れ、キャップを閉めてからよく振って液を均一に混ぜます。
4. 風通しの良い日陰で塗面温度を35℃以下にし、本品をファインクロス#206で薄く塗り広げます。
5. ファインクロス#204で拭き残しがないように拭き取ります。塗布後は放置せず、すぐに拭き取ります。
6. 拭き取り終了後から5時間は雨水が掛からない様にします。(シミ防止の為)

セット内容

透明小箱入りセット

A液 55ml 1本、B液 8ml 1本、
ファインクロス#204 1枚、ファインクロス#206 1枚
塗布用スポンジ 1個、施工説明書 1枚



荷 姿

6セット/ケース

株式会社 ソーラー

本 社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078)231-0431(代)
東 京 支 店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	TEL (03) 6858-2223(代)
名古屋営業所	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号	TEL (052) 686-5931(代)
九州営業所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
加西工場	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301(代)