

ソーラー 特報

ピンブル#597

一液型弾性チッピングコート剤(凹凸調整タイプ)

本品はスプレータイプの自動車の足回りを保護する弾性チッピングコート剤です。

用途

1. 自動車のフェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディー外板下部の保護。
2. 走行中の飛び石等による塗膜の損傷キズによるボディーの腐食の防止。

特長

1. 速乾タイプです。
2. 白と黒の2色を揃えています。
3. 飛び石等による衝撃からパネルを守る柔軟性のあるゴム弾性厚膜塗膜になります。
4. 2種類のボタンで凹凸模様の大きさを塗り分けることが可能です。
5. 凹凸が作り易く、新車のパターン模様を再現し易い。
6. 塗料密着性、防錆性に優れています。

使用方法

1. 塗装面の油、汚れを洗淨除去・乾燥してください。
2. 使用する前に缶をよく振ってください。(ボタンの種類選択)
3. 塗布しない部分は予め養生紙等でマスキングしてください。
4. 塗装性を考慮して30~40cm離して、均一に2~3回重ね塗りしてください。
☆ ボタンの種類：凹凸小タイプ(赤 0.5mm口径)、凹凸大タイプ(白 1.5mm口径)
5. 冬期(10℃以下)、塗布性が悪い場合は、ぬるま湯で温めてから使用してください。



使用上の注意

1. 塗布しない部分は、あらかじめ養生紙などでマスキングしてください。
2. 不要な所に付着した場合は、乾かないうちに溶剤などで拭き取ってください。
3. 使用後は、ノズルの詰まりを防ぐ為、缶を逆さにして1~2秒空吹きをしてください。
4. 使用用途以外には使用しないでください。使用目的、施工方法に適しているかを確認してください。
5. 作業場は局所排気装置を設け、マスク、手袋、帽子を着用してください。
6. 容器が破損しますので、落下させないでください。
7. 錆の発生しやすい湿気の高い場所や水の掛る場所、酸、アルカリが接触する様な場所を避けて日光の当たらない冷暗所(25℃以下)で保管してください。

物性

下記値は弊社実験値で規格値ではありません。

項目	値	備考
主成分	キシレン樹脂、SBR樹脂	
含有溶剤種類	キシレン、エチルベンゼン	
含有溶剤量	32~35%	
外観	黒色液体・白色液体	
比重	1.30~1.40	20℃
指触乾燥時間	25~35分	20℃
衝撃試験	荷重1Kg、30cm合格	デュボン式

凹凸模様見本(ブラック)



凹凸大 (白キャップ使用) 凹凸小 (赤キャップ使用)

荷姿

420ml 6本×2入り

株式会社 ソーラー

本社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号 Tel (078)231-0431(代)
東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号 Tel (03) 6858-2223(代)
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号 Tel (052) 686-5931(代)
九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号 Tel (092) 411-1572
加西工場 〒675-2102 兵庫県加西市 中野町1174番地1 Tel (0790) 49-1301(代)