

ソーラー 特 報

リムーバーNo.2

建築塗料用水洗不用・アルカリタイプハクリ剤

本品は建築用塗料のハクリを目的としたハクリ剤です。特に水洗できない場所においても剥離塗膜のケレン作業を十分に行うことにより水洗せずに再塗装ができる水洗不用のハクリ剤です。

特 長

- 1、特に臭いが緩慢であって、難燃性です。
- 2、低沸点の溶剤を使用していますが、蒸発抑制剤により蒸発しにくく、強力な剥離力があります
- 3、塗装障害が起こりにくいタイプです。
- 4、水洗不用タイプですので作業性に優れます。水洗も可能です。
- 5、アルカリ性の刷毛塗り用です。

用 途

エポキシ、ウレタン、アクリル各2液硬化塗膜、合成樹脂エマルジョンリシン、塩ビタイプ塗膜、フタル酸、建築構造用油性塗膜

使用方法

1. 塗膜にムラのないように塗布します。
2. 塗膜が浮き上がれば、素地よりこすり取ります。
3. 素地に剥離残渣を残さないようにします。
4. 丁寧に清浄にし(あるいはシンナー拭き)、乾燥を十分に行ないます。

塗布面積 1Kg当たり2~3m²です。
塗膜の種類、厚み、気温で使用量は変化します。
吸い込みのある塗膜では1m²です。

塗布方法 塗料用刷毛、ローラー刷毛

取り扱い上の注意

- 1、室内では換気に注意して使用してください。
- 2、アクリルラッカー、塩ビ系は溶解しますのでケレン作業、拭き取り作業が必要です。
- 3、セメント系には使用できません。
- 4、直射日光下での使用は避けてください。
- 5、塗面が濡れた状態では使用できません。

物 性

項 目	値	項 目	値
外 観	淡ブルー色粘稠液	pH	10.9
粘 度	3.3Pa・s	比 重	1.24

荷 姿

4Kg×4缶、20Kg缶



株式会社 ソーラー

本 社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号
東 京 支 店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号
九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
加西工場 〒675-2102 兵庫県加西市中野町1174番地1

Tel. (078)231-0431(代)
Tel. (03) 6858-2223(代)
Tel. (052) 686-5931(代)
Tel. (092) 411-1572
Tel. (0790) 49-1301(代)
Y031-01 25.10