

# ソーラー 特報

## 鏡面仕上げ剤 #404

### ウレタン塗膜・フッ素クリアー塗膜艶出し剤

本品はファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出する鏡面仕上げ剤です。

特に高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。

#### 用途

1. ウレタン塗膜・フッ素クリアー塗膜など硬質塗膜の鏡面仕上げ・艶出し
2. 自動車塗膜の最終艶出し仕上げ
3. 自動車塗膜に付着した水アカや老化したチョーキング層の除去

#### 特長

1. 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
2. 光沢の持続性が良好です。
3. 汚れ落とし効果が優れています。



#### 使用方法

##### 1. 手磨きでの作業

本品を柔らかい布で均一に塗り広げて、円を描くような動作で軽く擦り込み、別のきれいな布(ファインクロス#202、#205)で空拭きして仕上げてください。

##### 2. ポリッシャーでの作業

本品を均一に塗り広げて、擦り込むように軽く押し付けて仕上げてください。

※ポリッシャーはソーラーEKS-23Lが適しています。

このポリッシャーの目盛1~2で研磨すると、研磨時の発熱が少なく塗膜のヤケが出にくくなります。

※スポンジバフは、S-3000極細、凹面カーブエッジバフ46-776VCが適しています。

このバフはスポンジのきめが細かく、クッション性が良いため、艶良く仕上がります。

☆柔らかい布で薄く塗り広げた後に、バフを掛けると飛び散りが少なくなります。

#### 使用上の注意

1. 有機溶剤を含んでいますので、火気の無い所でご使用ください。
2. 使用前によく振り、均一になるまでよく混ぜてください。
3. 熱い塗面への使用や付着したままの放置は避けてください。
4. 直射日光を避け、冷暗所に保管し、凍結させない様に注意してください。
5. 塗料をはじく成分が含まれていますので、注意してください。

#### 荷姿

1Lポリボトル 6本/ケース

## 株式会社 ソーラー

本	社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	Tel (078)231-0431(代)
東	支	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	Tel (03) 6858-2223(代)
名	店	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橋2丁目1番12号	Tel (052) 686-5931(代)
古	所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	Tel (092) 411-1572
州	所	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	Tel (0790) 49-1301(代)
加	工			
西	場			