

# ソーラー 特 報

## ツウインクルスーパーL1000

### 細目タイプのコンパウンド(肌調整用)

優れた研磨力を持ったファインセラミックと特殊加工されたファインオイルを用いた細目タイプの液状コンパウンドで、特に研磨が難しい2K塗膜に対して優れた研磨力を持っています。

#### 用 途

1. 自動車補修塗料全般の肌調整用研磨剤
2. ガン肌の除去、研磨紙などでブツ取りした後のペーパー目の目消し
3. 2K塗料、耐スリキズ塗料、フッ素塗料等の機能性塗料等の艶出し研磨剤

#### 特 長

1. ウールバフでガン肌調整とP1000～P1200ペーパー目の除去が出来ます。
2. 研磨材による傷が少ないので研磨後のボケが少なく、ほど良い艶が得られます。
3. ウールバフで抵抗なく拭き上がり、バフがらみが少ない。
4. ツウインクルL2000と組み合わせて2工程で仕上げができます。
5. シリコンなどを含まないのでハジキなど塗装障害がありません。



#### 使用方法

1. ウールバフで肌調整とP1000～P1200相当の研磨紙でのブツ取り後のペーパーの目消しをします。
2. 塗面またはウールバフに適量つけて、よくなじませてください。
2. 塗面に擦り込むように拭き上がるまで、均一に研磨してください。  
適正バフ : ウールバフ(#181、#185)  
最適なポリッシャーの回転数 : 1800rpm
3. 仕上げをツウインクルL2000、L3000で行ってください。
4. 研磨後はファインクロス205で空拭きをしてください。
5. 飛び散った研磨剤、研磨カスは放置せず、湿らせたファインクロス205で拭き取ってください。

#### 性状・特性

項 目	値	項 目	値
外 観	白色粘稠な液状	pH	8.5～10
粘 度	6～16 Pa・S	比 重	1.3～1.4
研磨材の中心径	10～12 μm		

#### 荷 姿

700ml×6本×2/ケース

株式会社 **ソーラー**

本 社 〒651-0097 神 戸 市 中 央 区 布 引 町 2 丁 目 1 番 7 号 Tel. (078)231-0431(代)  
東 京 支 店 〒104-0033 東 京 都 中 央 区 新 川 1 丁 目 4 番 1 号 Tel. (03) 6858-2223(代)  
名 古 屋 営 業 所 〒460-0016 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 橘 2 丁 目 1 番 12 号 Tel. (052) 686-5931(代)  
九 州 営 業 所 〒812-0007 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 3 丁 目 25 番 25 号 Tel. (092) 411-1572  
加 西 工 場 〒675-2102 兵 庫 県 加 西 市 中 野 町 1174 番 地 1 Tel. (0790) 49-1301(代)

Y-031-01

27.05