

ソーラー 特報

ツウインクルスーパーL1200

極細タイプのコンパウンド(肌調整用)

本品はシャープな切れ味を持ったファインセラミックに特殊加工されたファインオイルを配合した研磨力に優れた極細タイプの液状研磨剤です。

用途

1. 自動車補修塗料全般の肌調整用研磨剤
2. 研磨紙などでブツ取りした後のペーパー目の目消し
3. 2K塗料、耐スリキズ塗料、フッ素塗料等の機能性塗料等の艶出し研磨剤

特長

1. ウールバフでガン肌調整が容易にでき、P1200ペーパー目の除去が出来ます。
2. 研磨材による傷が少ないので研磨後のボケが少なく、ほど良い艶が得られます。
3. ウールバフで抵抗なくスムーズに拭き上がり、バフがらみが無く、汚れにくい。
4. 研削力と光沢のバランスが良いので楽に作業できます。
5. ツウインクルL2000と組み合わせて2工程で仕上げができます。
6. シリコンなどを含まないのでハジキなど塗装障害がありません。



使用方法

1. 塗面またはウールバフ、スポンジバフに適量つけてよくなじませてください。
2. 塗面に擦り込むように拭き上がるまで、均一に研磨してください。

適正バフ : ウールバフ (#185)

※ P1500より細かいペーパー目の除去の時はスポンジバフ (46-576VC、46-570VC)

最適なポリッシャーの回転数 : 1800rpm

3. 仕上げをツウインクルL2000、L3000で行ってください。
4. 研磨後はファインクロス205で空拭きをしてください。
5. 飛び散った研磨剤、研磨カスは放置せず、湿らせたファインクロス205で拭き取ってください。

性状・特性

項目	値	項目	値
外観	白色粘稠な液状	pH	9~10
粘度	5~7 Pa・S	比重	1.25~1.35
研磨材の中心径	6~8 μ m		

荷姿

700ml×6本×2/ケース

株式会社 ソーラー

本社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号 TEL (078)231-0431(代)
東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号 TEL (03) 6858-2223(代)
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号 TEL (052) 686-5931(代)
九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号 TEL (092) 411-1572
加西工場 〒675-2102 兵庫県加西市中野町1174番地1 TEL (0790) 49-1301(代)

Y-031-01

27.05