

# ソーラー SOLAR 特報

## ツウインクルスーパーL3000ブラック

### 濃色車用超微粒子研磨剤(鏡面仕上げ剤)

本品はシリコン、ワックスなどの艶出し成分を含まず塗面に傷を付けることなく優れた光沢を出すことの出来る超微粒子の仕上げ用ポリッシングブラックコンパウンドです。

#### 用途

1. 黒色、濃色車の最終艶出し仕上げ用研磨剤
2. 自動車補修塗料全般、2K塗料、耐スリキズ塗料、フッ素塗料等の機能性塗料等の最終艶出し研磨剤

#### 特長

1. 厳選された黒色顔料を用いていますので、黒および濃色系の車の研磨でパネル間、モールや部品の隙間などに研磨粉が残留しても目立ちません。
2. 特殊加工された超微粒子ファインセラミックを用いているので、キズのない鮮明な艶出し仕上げができます。
3. シリコンなどを含まないのでハジキなど塗装障害がありません。



#### 使用方法

1. 塗面またはスポンジバフに適量つけてよくなじませてください。
2. 塗面に擦り込むように拭き上がるまで、均一に研磨してください。  
適正バフ : スポンジバフ、ユーロバフ(46-776VC、46-770VC、S-3000)  
最適なポリッシャーの回転数 : 1300rpm
3. 研磨後はファインクロス205で空拭きをしてください。
4. 飛び散った研磨剤、研磨カスは放置せず、湿らせたファインクロス205で拭き取ってください。

#### 性状・特性

項目	値	項目	値
外観	黒色粘稠な液状	pH	8.5~9.5
粘度	6~9 Pa・S	比重	1.1~1.3
研磨材の中心径	1~3 μm		

#### 荷姿

700ml×6本×2/ケース

## 株式会社 ソーラー

本 社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号 Tel (078)231-0431(代)  
東 京 支 店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号 Tel (03) 6858-2223(代)  
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号 Tel (052) 686-5931(代)  
九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号 Tel (092) 411-1572  
加西工場 〒675-2102 兵庫県加西市中野町1174番地1 Tel (0790) 49-1301(代)

Y-031-01

27.05