

ソーラー 特 報

ツウインクルスーパーP1000

細目ポリッシングコンパウンド(肌調整用)

優れた研磨力を持ったファインセラミックと特殊加工されたファインオイルを用いた細目タイプの液状コンパウンドで、特に研磨が難しい2K塗膜に対して優れた研磨力を持っています。

用 途

1. 自動車補修塗料全般の肌調整用研磨剤
2. ガン肌の除去、研磨紙などでブツ取りした後のペーパー目の目消し
3. 2K塗料、耐スリキズ塗料、フッ素塗料等の機能性塗料等の艶出し研磨剤

特 長

1. シリコンなどを含まないのでハジキなど塗装障害がありません。
2. ウールバフで抵抗なく拭き上がり、バフがらみが少ない。
3. ツウインクルP2000と組み合わせて2工程で仕上げができます。
4. ウールバフでガン肌調整とP1000～P1200ペーパー目の除去が出来ます。
5. 研磨材による傷が少ないので研磨後のボケが少なく、ほど良い艶が得られます。



使用方法

1. ウールバフで肌調整とP1000～P1200相当の研磨紙でのブツ取り後のペーパーの目消しをします。
2. 塗面またはウールバフに適量つけて、よくなじませてください。
2. 塗面に擦り込むように拭き上がるまで、均一に研磨してください。
適正バフ : ウールバフ(#181、#185)
最適なポリッシャーの回転数 : 1800rpm
3. 仕上げをツウインクルP2000、P3000で行ってください。
4. 研磨後はファインクロス205で空拭きをしてください。
5. 飛び散った研磨剤、研磨カスは放置せず、湿らせたファインクロス205で拭き取ってください。

性状・特性

項 目	値	項 目	値
外 観	白色ペースト状	pH	8.5～10
稠 度	310～360	比 重	1.4～1.6
研磨材の中心径	10～12 μ m		

荷 姿

300ml×12本/ケース

株式会社 **ソーラー**

本 社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号 Tel. (078)231-0431(代)
東 京 支 店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号 Tel. (03) 6858-2223(代)
名 古 屋 営 業 所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号 Tel. (052) 686-5931(代)
九 州 営 業 所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号 Tel. (092) 411-1572
加 西 工 場 〒675-2102 兵庫県加西市 中野町1174番地1 Tel. (0790) 49-1301(代)

Y-031-01

27.05