

ソーラー SOLAR 特報

New Miracle X-2

安全塗装添加剤

塗装する表面にワックス、油、シリコン等が残留していると、ピンホール(ハジキ)の原因になります。

X-2は塗料に添加するだけで、ピンホールの塗装障害を無くし、完全な塗装ができる塗料添加剤です。

特長

1. ごく少量の添加により、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防止することができます。
2. 塗料の伸び(平滑性)が良くなります。

添加してハジキが防止できる塗料

硝化綿ラッカー(ハイソリッドラッカーを含む)、アクリルラッカー
アクリル、メラミン、フタル酸系油性塗料

事前テストを要する塗料

ポリエステル系塗料、ポリウレタン系塗料、エポキシ塗料、アクリルウレタン塗料

使用出来ない塗料

水性塗料、エマルジョン塗料(水、アルコールを主溶剤に使用する塗料)



使用方法

1. 本品を希釈前の塗料ベースの 1/10,000 ~ 1/5,000 (容量比で100部に対して0.01~0.02部)を加えて均一によく混ぜ合わせてください。
2. 量の目安は4滴で約0.10ml(約0.1g)です。
3. 最少量の目安は5Lの塗料ベースに対して、20滴(0.5ml)、又はチューブの約1/10です。
4. 最少量を添加し効果を確認しながら、効果が少ない時は少しずつ増量していきましょう。
5. 上記使用量を守り、多く入れ過ぎないようにお願いします。多過ぎると濁りや艶の変化を生じますので、効果を確かめながら少しずつ増量してください。
6. 最大量は1/1,000で5Lの塗料ベースに対してチューブ1本です。

使用上の注意

1. 必ず試験塗装を行い、その結果をよく観察されたうえで本塗装してください。
2. 最少量を添加し、効果が少ない時は少しずつ増量します。多過ぎると濁りや艶の変化を生じます。
3. 相溶しない場合は効果が有りません。水性塗料には使用できません
4. X-2を使用した塗料に上塗りする時は、前回の添加量よりも約1割多く添加してください。
5. 被塗物の表面状況が極端に悪い場合は、事前にシリコンオフなどで洗浄を行ってください。

荷姿

5ml×12本×5箱×10箱、500ml×15缶、1L×12缶、4L×4缶、18L

株式会社 ソーラー

本	社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078)231-0431(代)
東	店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	TEL (03) 6858-2223(代)
京		〒460-0016	愛知県名古屋市中区橋2丁目1番12号	TEL (052) 686-5931(代)
古	業	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
屋	所	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301(代)
九				
州				
加				
西				
工				
場				