

ソーラー SOLAR 特報

New Miracle X-7

安全塗装添加剤

塗装する表面にワックス、油、シリコン等が残留していると、ピンホール(ハジキ)の原因になります。

X-7は塗料に添加するだけで、ピンホールの塗装障害を無くし、完全な塗装ができる塗料添加剤です。

特長

1. ごく少量の添加により、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防止することができます。
2. アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているのでクリアー塗料でも透明性、ツヤの低下がありません。
3. ポンプ付き容器ですので、取り出しが容易です。

添加してハジキが防止できる塗料

アクリルウレタン塗料、アクリルラッカー塗料、アクリル塗料、メラミン塗料
硝化綿ラッカー塗料(ハイソリッドラッカーを含む)、フタル酸系油性塗料

事前テストを要する塗料

メタリック塗料、ポリエステル系塗料、ポリウレタン系塗料、エポキシ塗料

使用出来ない塗料

水性塗料、エマルジョン塗料(水、アルコールを主溶剤に使用する塗料)



使用方法

1. 本品を希釈前の塗料ベースの 1/5,000 ~ 1/1,000 (容量比で100部に対して0.02~0.1部)を加えて均一によく混ぜ合わせてください。
2. 量の目安は4滴で約0.12ml(約0.1g)、又は1プッシュで1.01~1.07ml(0.85~0.90g)です。
3. 最少量の目安は5Lの塗料ベースに対して、ポンプで1回押して(1プッシュ)加えてください。
4. 最少量を添加し効果を確認しながら、効果が少ない時は少しずつ増量して行ってください。
5. 最大量は1/1,000で5Lの塗料ベースに対して5プッシュです。

使用上の注意

1. 必ず試験塗装を行い、その結果をよく観察されたうえで本塗装してください。
2. 上記使用量を守り、多く入れ過ぎないようにお願いします。多過ぎると濁りや艶の変化を生じますので、効果を確認しながら少しずつ増量してください。
3. 相溶しない場合は効果がありません。水性塗料には使用できません
4. X-7を使用した塗料に上塗りする時は、前回の添加量よりも約1割多く添加してください。
5. 被塗物の表面状況が極端に悪い場合は、事前にシリコンオフなどで洗浄を行ってください。

荷姿

100ml×12本×2

株式会社 ソーラー

本社 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目1番7号
東京支店 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番1号
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2丁目1番12号
九州営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
加西工場 〒675-2102 兵庫県加西市中野町1174番地1

Tel. (078)231-0431(代)
Tel. (03)6858-2223(代)
Tel. (052)686-5931(代)
Tel. (092)411-1572
Tel. (0790)49-1301(代)