

ソーラー SOLAR 特報

New Miracle X-9

安全塗装添加剤

塗装する表面にワックス、油、シリコンなどが残留していると、ピンホール(ハジキ)の原因になります。

本品は2液型アクリルウレタン、フッ素塗料の高級クリアーコート、ベースコートのピンホールハジキ、クレーターの塗装障害を極少量の添加で未然に防ぐことが出来る塗料添加剤です。

特長

1. アクリルウレタン、フッ素塗料との相溶性が優れているのでクリアーでの透明性と艶の低下が有りません。
2. 極少量の添加により、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防止することができます。
3. リコート性(塗り重ね性)に優れます。
4. 計量に便利な目盛り付きカップがセットされています。



添加してハジキが防止できる塗料

アクリルウレタン塗料、フッ素塗料、焼付塗料(アクリル、メラミン)
硝化綿ラッカー塗料、アクリルラッカー塗料、フタル酸系油性塗料

事前テストを要する塗料

ポリエステル系塗料、ポリウレタン系塗料、エポキシ塗料

使用出来ない塗料

水性塗料、エマルジョン塗料(水、アルコールを主溶剤に使用する塗料)

使用方法

1. 本品を希釈前の塗料ベースの 1/1,000 ~ 1/100 (容量比で100部に対して0.1~1部)(適正量)を加えて均一によく混ぜ合わせてください。
2. 量の目安は5滴で約0.11ml(約0.1g)、又は付属の計量カップの目盛り10で約8ml(7g)です。
3. 最少量の目安は5Lの塗料ベースに対して、付属の計量カップの目盛り6程度加えてください。
4. 最少量を添加し効果を確認しながら、効果が少ない時は少しずつ増量していきましょう。
5. 最大量は1/200で500mlの塗料ベースに対して、付属の計量カップの目盛り6程度です。

使用上の注意

1. 必ず試験塗装を行い、その結果をよく観察されたうえで本塗装してください。
2. 上記使用量を守り、多く入れ過ぎないようにお願いします。多過ぎると濁りや艶の変化を生じますので、効果を確認しながら少しずつ増量してください。
3. 相溶しない場合は効果が有りません。水性塗料には使用できません
4. 被塗物の表面状況が極端に悪い場合は、事前にシリコンオフなどで洗浄を行ってください。

荷姿

250ml×6本×2

株式会社 **ソーラー**

本社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078)231-0431(代)
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目4番1号	TEL (03) 6858-2223(代)
名古屋営業所	〒460-0016	愛知県名古屋市中区橋2丁目1番12号	TEL (052) 686-5931(代)
九州営業所	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
加西工場	〒675-2102	兵庫県加西市野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301(代)